

## Hartöl natur 6500H

### 1. Eigenschaften:

Hartöl natur 6500H ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten mit Zusatz von bleifreien Trocknungsstoffen. Das farblose Öl ist als Grundierung und als Endbeschichtung für alle Holzarten im Möbel- und Innenausbau geeignet. Hartöl natur 6500H eignet sich für die manuelle und maschinelle Anwendung.

### 2. Technische Daten:

2. 1. Typ: veredelte natürliche Pflanzenöle und Wachse
2. 2. Aussehen: dunkelgelbe klare Flüssigkeit
2. 3. Haltbarkeit: 6 Monate (in kühlem Raum und in gut verschlossenem Originalgebinde)
2. 4. Verarbeitungsviskosität: Hartöl natur 6500H kann unverdünnt verarbeitet werden.
2. 5. Verdünnung: 6720 Zitrusterpene
2. 5. Ergiebigkeit: 10 – 15 qm/kg
- |                              |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| 2. 7. Trockenzeit:<br>(20°C) | staubtrocken   | 1 Stunde |
|                              | begehbar       | 2-3 Tage |
|                              | voll belastbar | 7 Tage   |
|                              | teppichfest    | 14 Tage  |
2. 8. Arbeitsanleitung:
1. Das Holz muss gut geschliffen (Parkett 120, Möbel 180), sauber, fettfrei und absolut trocken sein. Verschmutztes Holz vorher gut reinigen und mit warmem Wasser gründlich nachwaschen.
  2. Hartöl natur 6500H mit Pinsel, Roller oder Schwamm nass auftragen und gleichmässig in Faserrichtung verteilen.
  3. Nach 15 - 20 Minuten Überschuss abnehmen und die eingelassene Fläche mit einer nicht schleifenden Filzscheibe oder Bürste maschinell trockenreiben.

./.

4. Am nächsten Tag die geölte Fläche glätten (Körnung 320/400). Hartöl natur 6500H mit einem Lappen in Faserrichtung dünn auftragen. Anschliessend mit einer nicht schleifenden Filzscheibe oder Bürste maschinell trockenreiben.

5. Nach einer Trocknung von 7 Tagen die Fläche mit unseren Pflegeprodukten einlassen (siehe unten).

**3. Bemerkungen:** Hartöl natur 6500H kann mit speziellen Pigmenten eingefärbt werden.

Während der Verarbeitung und der Trocknung von Hartöl natur 6500H gut Lüften.

Zur Pflege und Nachbehandlung von geölten Holzböden und Treppen empfehlen wir:  
Bodenpflege natur 6518  
HD-Natur-Wachspolish 6712  
Pfleagemittel für Tische und Möbel 6713

Eine regelmässige Pflege ist unbedingt notwendig, vor allem wenn Hartöl natur 6500H im Treppenbereich eingesetzt wird, damit der Antirutsch-Effekt bleibt.

Wird Hartöl natur 6500H für Möbel verwendet, empfiehlt es sich, das Holz zuvor beidseitig mit heissem Wasser zu wässern, um eine feinere und gleichmässiger Fläche zu erzielen.

Mit Hartöl natur 6500H getränkte Lappen oder Putzfäden müssen sofort ausgewaschen werden, um eine Selbstentzündung zu verhindern.

Hartöl natur 6500H entspricht der Prüfnorm DIN 68861-Teil 1 chem. Beständigkeit.

Hartöl natur 6500H ist frei von giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), üpolychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.

**Warnung auf dem Etikett beachten!**