

Uniplast 73XX

1. Eigenschaften:

Uniplast 73XX ist ein schnell trocknender Ein-komponenten-Lack, der als Grund- und Fertiglack verwendet werden kann. Durch seine spezielle Harz-zusammensetzung ist Uniplast 73XX widerstandsfähiger als reine Nitrolacke. Er ist PVC- und heisswasserbe-ständig, schwer entflammbar, schweiss- und speichel-fest und kann auf harzhaltigen Hölzern eingesetzt werden.

2. Technische Daten:

2. 1. Typ:	1-Komponentenlack	
a		
2. 2. Bindemittel:	Kunstharze	
2. 3. Glanzgrade:	7300 glänzend 7320 seidenglänzend 7340 seidenmatt 7370 matt 7390 stumpfmatt	
2. 4. Aussehen:	milchig trüb	
2. 5. Festkörper:	24 – 28.5 %	
2. 6. Haltbarkeit:	mindestens 2 Jahre (in kühlem Raum und in gut verschlossenem Originalgebilde)	
2. 7. Verdünner:	Nitro-Verdünner 5100	
2. 8. Verarbeitungs-viskosität:	Giessen, Airless-Spritzen	28 - 32“
	Niederdruck-Spritzen, Becherpistole	18 - 22“
2. 9. Auftragsmenge:	Grundieren	100-120 g/qm
	Fertigspritzen	80-100 g/qm
2.10. Trockenzeit: (20°C)	staubtrocken	10 Minuten
	schleifbar	60 Minuten

3. Bemerkungen:

Uniplast 73XX ist unverträglich mit 1-Komponenten-Säurehärter-Lacken und 1-Komponenten-Polyurethan-Lacken.

Beim Spritzen von grossen Flächen und bei extrem hohen Temperaturen empfehlen wir die Zugabe von 3 - 5 % Verzögerer.

Bei der Verarbeitung eine Aktivkohlefiltermaske tragen.

Warnung auf dem Etikett beachten!