

Kunstharz-Acryl-Zweischichtenlacke 77XX

1. Eigenschaften: Kunstharz-Acryl-Zweischichtenlacke 77XX sind schnell trocknende, lichtechte und universell applizierbare 1-Komponenten-Grund- und Fertiglacke. Der trockene Lackfilm ist PVC- und heisswasserbeständig, schwer entflammbar und geeignet zur Behandlung von harzhaltigen Hölzern.

2. Technische Daten:

2. 1. Typ: 1-Komponenten-Kunstharz-Acryl - Lack
2. 2. Bindemittel: Acrylharze, Cellit
2. 3. Glanzgrade: 7700 glänzend
7730 seidenglänzend
7750 seidenmatt
7770 matt
7790 stumpfmatt
2. 4. Aussehen: Kunstharz-Acryl-Zweischichtenlacke 77XX milchig trüb
2. 5. Festkörper: Kunstharz-Acryl-Zweischichtenlacke 77XX 23 - 25 %
2. 6. Haltbarkeit: Kunstharz-Acryl-Zweischichtenlacke 77XX unbegrenzt (in kühlem Raum und in gut verschlossenem Originalgebinde)
2. 7. Verdünner: DD-Verdünner 5800
2. 8. Verarbeitungsviskosität: Kunstharz-Acryl-Zweischichtenlacke 77XX können unverdünnt gespritzt, gewalzt oder gegossen werden.
2. 9. Ergiebigkeit: 5 - 8 qm/kg
- 2.10. Trockenzeit: (20°C) staubtrocken 10 Minuten
schleifbar 1 Stunde
stapelfähig über Nacht
- 2.11. Aufbau: 2 x Kunstharz-Acryl-Zweischichtenlack 77XX mit Zwischenschliff

3. Bemerkungen:

Für bessere Beständigkeiten können Kunstharz-Acryl-Zweischichtenlacke 77XX mit DD-Vernetzer 8070 im Mischverhältnis 10:1 (**Gewichtsteile**) versetzt werden. Der gemischte Lack hat eine Verarbeitungszeit von ca. 8 Std.

Bei der Verarbeitung eine Aktivkohlefiltermaske tragen.

Warnung auf dem Etikett beachten!