

## Einkomponenten-Roheffektlack 7950

**1. Eigenschaften:** Einkomponenten-Roheffektlack 7950 ist ein schnell trocknender Klarlack, der den natürlichen Charakter des unbehandelten Holzes erhält. Der matte Lack feuert das Holz wenig an und ist deshalb besonders geeignet für helle Hölzer wie Ahorn, Tanne etc. Einkomponenten-Roheffektlack 7950 enthält Lichtschutzmittel.

### 2. Technische Daten:

2. 1. Typ: Einkomponenten-Acryl-Lack
2. 2. Bindemittel: Acrylharz, CAB, Wachs
2. 3. Glanzgrad: 7950 stumpfmatt
2. 4. Aussehen: milchig trüb
2. 5. Festkörper: 16.5 %
2. 6. Haltbarkeit: mindestens 6 Monate  
(in kühlem Raum und in gut verschlossenem Originalgebinde)
2. 7. Verdünner: DD-Verdünner 5800
2. 8. Verarbeitungsviskosität: Einkomponenten-Roheffektlack 7950 kann unverdünnt gespritzt oder gegossen werden.
2. 9. Trockenzeit:  
(20°C)
- |              |            |
|--------------|------------|
| staubtrocken | 10 Minuten |
| schleifbar   | 60 Minuten |
| stapelfähig  | 6 Stunden  |
- 2.10. Aufbau: 2 x Einkomponenten-Roheffektlack 7950  
mit Zwischenschliff

**3. Bemerkungen:** Zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit kann dem Einkomponenten-Roheffektlack 7950 DD-Vernetzer 8070 (10 : 1 **Gewichtsteile**) zugesetzt werden. Die Topfzeit beträgt 8 Stunden.

Bei der Verarbeitung eine Aktivkohlefiltermaske tragen.

**Warnung auf dem Etikett beachten!**