

## PU-Parkettlack 84XX

- 1. Eigenschaften:** PU-Parkettlacke 84XX sind gut füllende und schnell trocknende 2-Komponentenlacke, die mehrschichtig aufgetragen werden können. Der ausgehärtete Lackfilm ist chemikalienbeständig und besitzt eine hohe Abriebfestigkeit. Durch Zusatz eines Antigleitmittels sind sie speziell für die Behandlung von Holztreppen geeignet.
- 2. Technische Daten:**
2. 1. Typ: Polyurethanlack
2. 2. Bindemittel: Polyurethanharz, Isocyanat
2. 3. Glanzgrade: 8400 glänzend  
8420 seidenglänzend  
8440 seidenmatt  
8470 matt  
8490 stumpfmatt
2. 4. Aussehen: PU-Parkettlack 84XX milchig trüb  
DD-Vernetzer 8060 klar
2. 5. Festkörper: PU-Parkettlack 84XX 25 – 27 %  
DD-Vernetzer 8060 40 %
2. 6. Haltbarkeit: PU-Parkettlack 84XX unbegrenzt  
DD-Vernetzer 8060 mind. 3 Mon.  
(in kühlem Raum und in gut verschlossenem Originalgebinde)
2. 7. Mischverhältnis: PU-Parkettlack 84XX 3 **Gew.**-Teile  
DD-Vernetzer 8060 1 **Gew.**-Teil
2. 8. Topfzeit: 6 - 8 Stunden
2. 9. Verdünner: DD-Verdünner 5800
- 2.10. Gebrauchsanweisung: PU-Parkettlack 84XX und DD-Vernetzer 8060 müssen vor Gebrauch gut aufgerührt werden. Der Vernetzer wird unter Rühren dem Lack zugegeben. Die Mischung ist sofort verarbeitbar.

2.11. Verarbeitungs- viskosität:	Hochdruck Niederdruck Becherpistole	unverdünnt 20 % verdünnt 25 % verdünnt
2.12. Ergiebigkeit:	6 qm/l	
2.13. Trockenzeit: (20°C)	staubtrocken schleifbar stapelbar ausgehärtet	15 Minuten 90 Minuten über Nacht 24 Stunden
2.14. Aufbau:	2 – 3 x PU-Parkettlack 84XX mit jeweiligem Zwischenschliff	

### 3. Bemerkungen:

PU-Parkettlacke 84XX bewirken auf mit Wasserstoffperoxid gebleichten Hölzern Verfärbungen.

Durch ihre hohe Abriebfestigkeit können PU-Parkett-Lacke 84XX zum Lackieren von extrem beanspruchten Möbeln verwendet werden.

PU-Parkettlacke 84XX sind wegen ihrer rutschhemmenden Wirkung auch zum Lackieren von Treppen geeignet. Pflege und Reparatur s. Merkblatt „Pflege und Reparatur von versiegelten Holztreppen, Holzböden und Fertigparkett“.

PU-Parkettlacke 84XX sind durch ihre Harz- und Vernetzer-Zusammensetzung nur bedingt lichtecht.

PU-Parkettlacke 84XX dürfen nur mit Aktivkohlefiltermaske gespritzt werden.

**Warnung auf dem Etikett beachten!**