

## DD-Acryl-Zweischichtenlacke 87XX

- 1. Eigenschaften:** DD-Acryl-Zweischichtenlacke 87XX sind schnell trocknende, lichtechte und universell applizierbare 2-Komponenten-Grund- und Fertiglacke mit sehr guten Beständigkeiten.
- 2. Technische Daten:**
2. 1. Typ: 2-Komponenten - DD-Acryl - Lack
2. 2. Bindemittel: Kunstharz,  
Desmodur als Vernetzer
2. 3. Glanzgrade: 8700 glänzend  
8730 seidenglänzend  
8750 seidenmatt  
8760 antikmatt  
8770 matt  
8790 stumpfmatt
2. 4. Aussehen: DD-Acryl-Zweischichtenlacke 87XX milchig trüb  
DD-Vernetzer 8070 klar
2. 5. Festkörper: DD-Acryl-Zweischichtenlacke 87XX 23 - 26 %  
DD-Vernetzer 8070 40 %
2. 6. Haltbarkeit: DD-Acryl-Zweischichtenlacke 87XX unbegrenzt  
DD-Vernetzer 8070 mind. 3 Mon.  
(in kühlem Raum und in gut verschlossenem Originalgebinde)
2. 7. Mischverhältnis: DD-Acryl-Zweischichtenlacke 87XX 10 **Gew.**teile  
DD-Vernetzer 8070 1 **Gew.**teil
2. 8. Topfzeit: 6 – 12 Stunden
2. 9. Verdünner: DD-Verdünner 5800
- 2.10. Gebrauchsanweisung: DD-Acryl-Zweischichtenlacke 87XX und DD-Vernetzer 8070 müssen vor Gebrauch gut aufgerührt werden. Der Vernetzer wird unter Rühren dem Lack zugegeben. Die Mischung ist sofort verarbeitbar.
- 2.11. Verarbeitungsviskosität: DD-Acryl-Zweischichtenlacke 87XX können unverdünnt gespritzt, gewalzt oder gegossen werden.
- 2.12. Ergiebigkeit: 5 - 8 qm/l

2.13. Trockenzeit:    staubtrocken                    10 Minuten  
                              (20°C)                    schleifbar                        2 Stunden  
                                  stapelfähig                    über Nacht  
                                  ausgehärtet                    ca. 3 Wochen

2.14. Aufbau:            Normal:  
                              2 x DD-Acryl-Zweischichtenlack 87XX  
                              mit Zwischenschliff

Mit höherer Füllkraft:  
2 x DD-Acryl-Zweischichtenlack 87XX,  
Zwischenschliff,  
1 x DD-Acryl-Zweischichtenlack 87XX  
oder:  
1 x DD-Schnellschliffgrund 8170,  
Zwischenschliff,  
1 x DD-Acryl-Zweischichtenlack 87XX

**3. Bemerkungen:**    Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter 18°C liegen, die relative Luftfeuchtigkeit nicht über 65 % betragen.

Da DD-Acryl-Zweischichtenlacke 87XX klar aufzutrocknen und lichtecht sind, eignen sie sich zum Überlackieren von DD-Acryl-Farben X877.

Um das Vergilben des Holzes zu vermindern, sollte DD-Acryl-Zweischichtenlacken 87XX 1 % Lichtschutzlösung konz. 9403 zugegeben werden.

DD-Acryl-Zweischichtenlacke 87XX dürfen nur mit Aktivkohlefiltermaske gespritzt werden.

**Warnung auf dem Etikett beachten!**