

P850-0011 Prolignum Natur Hartöl (anfeuernd)

1. Eigenschaften:

Natur Hartöl ist eine hochwertige Holzveredelung nach neusten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis naturnaher Rohstoffe. Für Oberflächen im gesamten Parkett-, Treppen-, Möbel- und Innenausbau geeignet. Natur Hartöl ist eine viskose Öl-Kombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölkomponenten.

Natur Hartöl ist als reines Grundierungsöl für Edelhölzer geeignet, da es den Untergrund anfeuert.

Durch Zugabe von 5% DD-Vernetzer 8070 erreicht man eine schnellere Aushärtung und eine bessere Widerstandsfähigkeit.

2. Technische Daten:

2. 1. Typ: veredelte natürliche Pflanzenöle
2. 2. Aussehen: arttypisch
2. 3. Haltbarkeit: 6 Monate (in kühlem Raum und in gut verschlossenem Originalgebinde)
2. 4. Verarbeitungsviskosität: Natur Hartöl P850-0077 kann unverdünnt verarbeitet werden.
2. 5. Verdünnung: P980-0003 Natur-Verdünnung
2. 5. Ergiebigkeit: 25 – 40g/m²
2. 7. Trockenzeit:
(20 °C)
- | | |
|-----------------------------|------------|
| staubtrocken | 1 Stunde |
| begehbar | 12 Stunden |
| voll belastbar (Erstpflege) | 7 Tage |
| teppichfest | 14 Tage |
2. 8. Arbeitsanleitung:
1. Das Holz muss gut geschliffen (Parkett 120, Möbel 180), sauber, fettfrei und absolut trocken sein. Verschmutztes Holz vorher gut reinigen und mit warmem Wasser gründlich nachwaschen.
 2. Natur Hartöl P850-0011 mit Pinsel, Roller oder Schwamm nass auftragen und gleichmässig in Faserrichtung verteilen. ./.

3. Nach 5 Minuten mit Schleifpad Korn 360 maschinell einschleifen.

4. Nach der Trocknung (1 - 5 Stunden) Fläche mit Korn 320 schleifen und gut entstauben.

5. Natur Hartwachsöl P872-X mit Roller gleichmässig auftragen und trocknen lassen.

6. Nach einer Trocknung von 7 Tagen die Fläche mit unseren Pflegeprodukten einlassen (siehe unten).

3. Bemerkungen:

Durch Zugabe von 5% DD-Vernetzer 8070 erreicht man eine schnellere Aushärtung und eine bessere Wasserbeständigkeit.

Zur Pflege und Nachbehandlung von geölten Holzflächen empfehlen wir:

Natur Bodenseife 6518

HD-Natur-Wachspolish 6712

Pflege für geölte Tische und Möbel 6713

Mit Natur Hartöl getränkte Arbeitsgeräte müssen sofort ausgewaschen werden, um eine Selbstentzündung zu verhindern.

Flächen, welche anschliessend mit Natur Hartwachsöl P872-X behandelt wurden, erfüllt folgende Prüfnormen:

DIN EN71-3	Sicherheit von Spielzeugen
DIN EN71-9-11	organisch
DIN 53160-1	Speichel-, Schweiss- und Fettechtheit
DIN 68861- Teil 1	chem. Beständigkeit.
DIN 51130	Bestimmung zur Rutschhemmung
LFGB P 31	lebensmittelecht

Natur Hartöl ist frei von giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), üpolychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.

Warnung auf dem Etikett beachten